

耐硫化チップ固定抵抗器 RXC シリーズ Anti-sulfurated thick film chip resistors (RXC Series)

■特長 Features

\*特殊内部電極の採用により、優れた耐硫化特性を実現。

\*AEC-Q200Iに対応(データ取得)

注)一部適合しない場合もございます。詳細はお問い合わせください。

\*An excellent sulfuretted characteristic was achieved


by adopting a special, internal electrode.

\*AEC-Q200 qualified (data available)

A few products exempted. For further particulars, please make inquiries to us.

\*各種ラインナップ製品の耐硫化対応が可能です。詳しくは資料を参照してください。


■構造及び材料 Structure, Materials



名称 Part name	材料 Materials
①基板 Substrate	高純度アルミナ High purity alumina
②抵抗皮膜 Resistive film	金属系混合厚膜 Mixture metal based thick film
③保護膜 Overcoat film	樹脂膜, RXC50, 1Sは特殊ガラス Resin film, RXC50, 1S is Special glass thick film.
④内部電極 Inside termination	特殊銀系厚膜(上面部分), 銀系厚膜(下面部分, 側面部分) Ag based Special thick film, Ag based thick film
④中間電極 Intermediate termination	ニッケルメッキ Plated Ni film
④外部電極 Outside termination	錫めっき Plated Sn film

\*構造図は概略です。

■形名構成 Part No. Explanation (例)




■外形寸法 Dimensions

保護膜色: 黒 Overcoat film color: Black  
抵抗値表示: 3桁数字 表示色: 黄 The resistance value is indicated by 3-digit numbers. The character color is yellow.

\*RXC03は抵抗値表示無し。耐硫化品を示す黄色■表示あり。

\*There is no indication only in RXC03. It yellow ■ displays by showing the sulfuration-proof.



	L	W	T	c	d
RXC03	1.00±0.05	0.50±0.05	0.35±0.05	0.20±0.10	0.25+0.05 -0.10
RXC05	1.60±0.15	0.80±0.15	0.45±0.10	0.30±0.15	0.20+0.20 -0.10
RXC10	2.00±0.15	1.25±0.15	0.55+0.10 -0.05	0.35+0.20 -0.15	0.30+0.20 -0.10
RXC18	3.10+0.20 -0.10	1.55±0.15	0.55+0.10 -0.05	0.45±0.20	0.35±0.15
RXC33	3.10+0.20 -0.10	2.60±0.15	0.60±0.10	0.45±0.20	0.35±0.15
RXC50	5.00±0.15	2.50±0.15	0.60±0.10	0.60±0.20	0.60±0.20
RXC1S	6.30±0.20	3.20±0.20	0.60±0.10	0.60±0.20	0.60±0.20

(単位 Unit: mm)

\*寸法図はイメージ図です。詳細は各仕様書をご参照下さい。

耐硫化チップ固定抵抗器 RXC シリーズ Anti-sulfurated thick film chip resistors (RXC Series)

■定格 Ratings


	RXC03	RXC05	RXC10	RXC18	RXC33	RXC50	RXC1S
定格電力 Rated power	0.1W	0.1W	0.125W	0.25W	0.33W	0.5W	1W
素子最高電圧(注1) Limiting element voltage	50V	50V	150V	200V	200V	200V	200V
最高過負荷電圧(注2) Maximum overload voltage	100V	100V	200V	400V	400V	400V	400V
定格抵抗値の範囲 Range of rated resistance	J:1.0Ω~3.3MΩ F:10Ω~1MΩ	J:1.0Ω~10MΩ F:10Ω~1MΩ	J:1.0Ω~10MΩ F:10Ω~2.2MΩ	J:1.0Ω~10MΩ F:10Ω~2.2MΩ	J:1.0Ω~10MΩ F:10Ω~1MΩ	J:1.0Ω~10MΩ F:10Ω~1MΩ	J:1.0Ω~10MΩ F:10Ω~1MΩ
定格抵抗値の許容差 Tolerance on rated resistance	J (±5%) F (±1%)	J (±5%) F (±1%)	J (±5%) F (±1%)	J (±5%) F (±1%)	J (±5%) F (±1%)	J (±5%) F (±1%)	J (±5%) F (±1%)
カテゴリ温度範囲 Category temperature range	-55°C~+155°C	-55°C~+155°C	-55°C~+155°C	-55°C~+155°C	-55°C~+155°C	-55°C~+155°C	-55°C~+155°C

\* (注1) 定格電圧 = 定格電力 × 抵抗値 です。尚、算出値が上記の素子最高電圧を超える場合は、素子最高電圧を上限として下さい。  
\* (注2) 過負荷電圧 = 2.5 × 定格電圧です。尚、算出値が上記の最高過負荷電圧を超える場合は、最高過負荷電圧を上限として下さい。  
\* 参考資料頁に定格についての補足がございます。

■負荷軽減曲線 Load-Derating Curve

\*定格電力は、周囲温度70°Cにおいて連続負荷出来る最大電力です。周囲温度が70°Cを超える場合は、図の負荷軽減曲線に従ってご使用下さい。ただし、部品表面温度が カテゴリ温度範囲を超えないようにご注意ください。

\*The rated power means the maximum power which can be loaded continuously at the ambient temperature of 70°C. In case that the ambient temperature becomes above 70°C, power rating shall be derated in accordance with the following Fig. In addition, please do not get the temperature of the component surface to exceed the category temperature range.



■代表的な性能及び試験方法 Specifications and test method

特性項目 Item	特性 Specifications	試験方法 Test method	
温度による抵抗値変化 Variation of resistance with temperature	抵抗値範囲 Resistance range	JIS C5201-1 4.8 25°C → 125°C	
	全品		1.0Ω~9.1Ω
	RXC03J		10Ω~3.3MΩ
	RXC05J, 10J, 18J, 33J, 50J, 1SJ		10Ω~10MΩ
	RXC03F, 05F, 33F, 50F, 1S		10Ω~1MΩ
RXC10F, 18F	10Ω~2.2MΩ		
過負荷 Overload	±(2% + 0.05Ω)	JIS C5201-1 4.13 2.5 × 定格電圧、5秒 2.5 × Rated voltage, for 5 seconds	
耐プリント板曲げ性 Bend strength of the face plating	±(1% + 0.05Ω)	JIS C5201-1 4.33 曲げ Bending distance: 3mm	
はんだ耐熱性 Resistance to soldering heat	±(1% + 0.05Ω)	JIS C5201-1 4.18 260 ±5°C. 10秒間(sec.)	
はんだ付け性 Solderability	95%以上はんだカバー Covered with more than 95%	JIS C5201-1 4.17 245 ±3°C. 2秒間(sec.)	
温度急変 Rapid change of temperature	±(1% + 0.05Ω)	JIS C5201-1 4.19 -55/20/125/20°C. 5サイクル(times)	
耐久性(耐湿負荷) Load life in humidity	±(3% + 0.05Ω)	60 ±2°C. 90~95% R.H 1000h	
70°Cでの耐久性 Endurance at 70°C	±(3% + 0.05Ω)	JIS C5201-1 4.25 70 ±2°C. 1000h	